

## BEZAKTIV HE

**B** BASIC    **A** ADVANCED

Gamme de colorants hot-dyeing connus et  
appréciés pour la teinture par épuisement

---

Gama de colorantes reactivos clasicos para  
la tintura por agotamiento

## **BEZAKTIV HE-MATRIX/HE**



## **BEZAKTIV HE-MATRIX**

COLORANTS | COLORANTES

**A ADVANCED**

Trichromie réactive optimisée pour les nuances moyennes et foncées. Le système d'ancrage bifonctionnel permet d'obtenir des taux de reproductibilité très élevés.

Tricromía de colorantes reactivos óptima, para tonos medios a oscuros. Gracias a su sistema de anclaje bifuncional se logran los más altos niveles en fijación y reproducibilidad.



BEZAKTIV HE

## COLORANTS | COLORANTES

BASIC

Colorants hot-dyeing réactifs classiques avec un bon pouvoir égalisant et migrant; appropriés pour les articles mercerisés ultérieurement grâce à la bonne stabilité aux alcalis.

Colorantes reactivos clásicos para la tintura en caliente con excelente poder igualador y de migración, adecuados para artículos de mercerización posterior debido a la buena solidez a los álcalis.

The logo consists of the text "Member of ETAD" above a stylized graphic. The graphic features a grey teardrop shape containing a smaller, darker grey shape that resembles a stylized 'E' or a mountain range.



Cette cartelle de couleurs, tous les profils de colorants et beaucoup plus d'informations utiles peuvent également être trouvés dans notre CHT Textile Dyes App ou en ligne: [www.cht.com/reactive-dyes](http://www.cht.com/reactive-dyes)

Stabilité de la solution g/l Estabilidad de la solución g/l	neutre neutra	25 °C
Lumière Luz	3/1 2/1 1/1 1/6	
Lavage 60 °C Lavado 60 °C	CC CO CV	
Eau Agua	CC CO PA	
Solidité à la sueur Solídez al sudor	acide ácido  alcaline alcalino	CC CO PA  CC CO PA
Solidité au blanchiment peroxyde Solídez al blanqueo con peróxido	CC CO CV	
Lavage à l'eau chlorée Lavado con cloro	CC	
Eau de bain chlorée 20 ppm Agua clorada de piscina 20 ppm	CC	

80	100	80
-	-	-
-	-	4
5	4-5	4
4-5	3-4	3-4
5	4-5	4-5
4-5	4-5	4-5
4-5	5	4-5
5	4-5	4-5
5	4-5	4
5	5	5
5	4-5	4-5
5	4-5	4-5
5	4-5	5
5	4-5	4
5	4-5	4-5
5	4-5	5
4-5	4	4
3-4	4	4
4-5	4-5	5
2-3	4	3-4
4-5	4-5	4

# BEZAKTIV HE-MATRIX/HE




## BEZAKTIV HE-MATRIX

COLORANTS | COLORANTES

### A ADVANCED

Trichromie réactive optimisée pour les nuances moyennes et foncées. Le système d'ancre bifonctionnel permet d'obtenir des taux de reproductibilité très élevés.

Tricromía de colorantes reactivos optima, para tonos medios a oscuros. Gracias a su sistema de anclaje bifuncional se logran los más altos niveles en fijación y reproducibilidad.



## BEZAKTIV HE

COLORANTS | COLORANTES

### B BASIC

Colorants hot-dyeing réactifs classiques avec un bon pouvoir égalisant et migrant; appropriés pour les articles mercerisés ultérieurement grâce à la bonne stabilité aux alcalis.

Colorantes reactivos clásicos para la tintura en caliente con excelente poder igualador y de migración, adecuados para artículos de mercerización posterior debido a la buena solidez a los álcalis.

Member of  
**ETAD**  
Ecological and  
Toxicological  
Association  
of Dyers and  
Organic Pigments  
Manufacturers



**bluesign®  
APPROVED**



Cette carte de couleurs, tous les profils de colorants et beaucoup plus d'informations utiles peuvent également être trouvés dans notre CHT Textile Dyes App ou en ligne: [www.cht.com/reactive-dyes](http://www.cht.com/reactive-dyes)

Esta carta de colores, todos los perfiles de colorantes y otras informaciones útiles se pueden encontrar también en nuestra App de los colorantes de CHT Textile Dyes o en línea: [www.cht.com/reactive-dyes](http://www.cht.com/reactive-dyes)

Stabilité de la solution g/l Estabilidad de la solución g/l		neutre neutra	25 °C
Lumière		3/1 2/1 1/1 1/6	
Luz		CC CO CV	
Eau		CC CO PA	
Solidité à la sueur Solidez al sudor	acide ácido	CC CO PA	
	alcaline alcalino	CC CO PA	
Solidité au blanchiment peroxyde Solidez al blanqueo con peróxido		CC CO CV	
Lavage à l'eau chlorée Lavado con cloro		CC	
Eau de bain chlorée 20 ppm Agua clorada de piscina 20 ppm		CC	

Jaune HE-6G Amarillo HE-6G 0,65 %	Jaune HE-4G Amarillo HE-4G 0,70 %	Jaune HE-4R Amarillo HE-4R 0,55 %	Orange HE-R Anaranjado HE-R 0,53 %	Ecarlate HE-2G Escarlata HE-2G 0,58 %	Rouge HE-3B Rojo HE-3B 0,55 %
40	30	100	50	100	140
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
4-5	5-6	5	3-4	4-5	5
4	5	4-5	3	4	4-5
4-5	4-5	5	4-5	4-5	5
4-5	4-5	4-5	4-5	4-5	4-5
4-5	5	4-5	4-5	5	5
5	5	5	4-5	4-5	4-5
5	5	5	5	5	5
4-5	5	4-5	4-5	4-5	5
4-5	5	4	4-5	5	4-5
5	5	5	5	5	5
4-5	5	5	4-5	4-5	5
4-5	4-5	4	4-5	5	4-5
5	5	5	5	5	5
2	2-3	4-5	4	4-5	3
5	4-5	4-5	3-4	3	4
5	4-5	5	4	4-5	4-5
2	3	4-5	4-5	4	3-4
3	3-4	4-5	4	4-5	4-5

# BEZAKTIV HE-MATRIX/HE



## BEZAKTIV HE-MATRIX

COLORANTS | COLORANTES

### A ADVANCED

Trichromie réactive optimisée pour les nuances moyennes et foncées. Le système d'ancre bifonctionnel permet d'obtenir des taux de reproductibilité très élevés.

Tricromía de colorantes reactivos optima, para tonos medios a oscuros. Gracias a su sistema de anclaje bifuncional se logran los más altos niveles en fijación y reproducibilidad.



## BEZAKTIV HE

COLORANTS | COLORANTES

### B BASIC

Colorants hot-dyeing réactifs classiques avec un bon pouvoir égalisant et migrant; appropriés pour les articles mercerisés ultérieurement grâce à la bonne stabilité aux alcalis.

Colorantes reactivos clásicos para la tintura en caliente con excelente poder igualador y de migración, adecuados para artículos de mercerización posterior debido a la buena solidez a los álcalis.

Member of  
**ETAD**  
Ecological and  
Toxicological  
Association  
of Dyers and  
Organic Pigments  
Manufacturers



**bluesign®  
APPROVED**



Cette carte de couleurs, tous les profils de colorants et beaucoup plus d'informations utiles peuvent également être trouvés dans notre CHT Textile Dyes App ou en ligne: [www.cht.com/reactive-dyes](http://www.cht.com/reactive-dyes)

Esta carta de colores, todos los perfiles de colorantes y otras informaciones útiles se pueden encontrar también en nuestra App de los colorantes de CHT Textile Dyes o en línea: [www.cht.com/reactive-dyes](http://www.cht.com/reactive-dyes)

Stabilité de la solution g/l Estabilidad de la solución g/l	neutre neutra	25 °C
Lumière	3/1 2/1 1/1 1/6	CC CO CV
Lavage 60 °C Lavado 60 °C		
Eau Agua		CC CO PA
Solidité à la sueur Solidez al sudor	acide ácido	CC CO PA
	alcaline alcalino	CC CO PA
Solidité au blanchiment peroxyde Solidez al blanqueo con peróxido		CC CO CV
Lavage à l'eau chlorée Lavado con cloro		CC
Eau de bain chlorée 20 ppm Agua clorada de piscina 20 ppm		CC

Rouge HE-7B Rojo HE-7B 0,52 %	Turquoise HE-A Turquesa HE-A 0,67 %	Bleu HE-RM 133 Azul HE-RM 133 0,70 %	Bleu HE-GX 145 Azul HE-GX 145 0,70 %	Marine HE-R 120 Marino HE-R 120 3,00 %
100	50	100	100	100
-	-	-	-	-
-	-	-	-	4
4-5	5-6	5-6	5	4
3-4	5	5-6	5	3-4
5	4-5	4-5	4-5	4-5
4-5	4-5	5	4-5	4-5
5	5	5	5	4-5
4-5	5	5	4-5	4-5
4-5	4-5	5	4-5	4
5	5	5	4-5	5
4-5	5	4-5	4	4-5
4-5	5	4-5	4	4-5
4-5	5	5	4-5	5
4-5	5	4-5	4	4
4-5	5	4-5	4	5
4-5	5	5	4-5	5
4	1-2	2	3-4	4
4	4-5	4-5	4-5	4
4-5	4-5	5	5	4-5
4	4-5	1-2	2	3-4
4-5	4-5	3	1-2	3-4

**BEZAKTIV HE**

## **INDICATIONS CONCERNANT LES SOLIDITÉS**

Les solidités indiquées dans la cartelle de colorants ont été déterminées sur des teintures réalisées à intensité standard de 1/1 sur du coton blanchi. Les exceptions sont les colorants marine (2/1 RTT) et les colorants noirs (3/1 RTT) qui ont été testés.

► Solidité à la lumière	DIN EN ISO 105-B02
► Solidité au lavage à 60 °C	DIN EN ISO 105-C06/C2S
► Solidité à l'eau	DIN EN ISO 105-E01
► Solidité à la sueur	DIN EN ISO 105-E04
► Solidité au blanchiment peroxyde	DIN EN ISO 105-N02
► Solidité au lavage à l'eau chlorée	DIN EN ISO 105-C06/D3S
► Solidité à l'eau chlorée	DIN EN ISO 105-E03

Les couleurs illustrées dans la cartelle ont été teintes sur du coton blanchi et mercerisé à différentes intensités standard.

► Marques colorées	1/6 et 1/1 IS
► Marine	1/1 et 2/1 IS

Ces informations représentent l'état de nos connaissances actuelles.

Elles renseignent sur les propriétés de nos produits sans constituer un engagement. Sous toutes réserves.

### **[B] BASIC**

Notre gamme standard économique pour des exigences courantes.

### **[A] ADVANCED**

Notre gamme améliorée et adaptée pour une utilisation variée et économique répondant aux exigences élevées.

## **INDICACIONES SOBRE LAS SOLIDECESES**

Las solideces indicadas en la carta de colores se han determinado en las tinturas IS 1/1 sobre algodón blanqueado. Las excepciones son los colorantes marino (2/1 IS) y colorantes negros (3/1 IS), que han sido testados.

► Solidez a la luz	DIN EN ISO 105-B02
► Solidez al lavado a 60 °C	DIN EN ISO 105-C06/C2S
► Solidez al agua	DIN EN ISO 105-E01
► Solidez al sudor	DIN EN ISO 105-E04
► Solidez al blanqueo con peróxido	DIN EN ISO 105-N02
► Solidez al cloro	DIN EN ISO 105-C06/D3S
► Solidez al agua clorada de piscina	DIN EN ISO 105-E03

Las muestras ilustradas en la carta de colores han sido teñidos en algodón blanqueado y mercerizado en varias intensidades estándar.

► Colores	IS 1/6 y 1/1
► Marino	IS 1/1 y 2/1

Con estos datos le informamos bajo nuestro mejor conocimiento y conciencia. Muestran las características de nuestros productos de forma no vinculante. Todos los derechos reservados.

### **[B] BASIC**

Nuestra gama estándar económica para requisitos normales.

### **[A] ADVANCED**

Nuestra gama mejorada y adaptada para un uso versátil y económico, que cumple con elevadas exigencias.



Printed on recycled paper that has been awarded the Blue Angel ecolabel.

04/23\_fr/les

[www.cht.com](http://www.cht.com)

**CHT**  
SMART CHEMISTRY  
WITH CHARACTER.